

decofill außen

Witterungsbeständige, kunstharzverstärkte Zementspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich.

Anwendungsbereich:	<i>decofill außen</i> eignet sich zum Ausbessern, Glätten und Beschichten von mineralischen Untergründen - wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. - sowie zum Verlegen von keramischen Fliesen. Die gespachtelten Flächen sind leicht abzuglätten und filzbar. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Dispersionsfarbenanstrichen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Weißzement, Kunstharzpulver, Celluloseether, Füllstoffe und Additive
	Schüttgewicht:	ca. 1,35 g/cm³
	pH-Wert:	12 - 13
	Ansatzverhältnis:	2,3 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 300 ml Wasser)
	Verbrauch:	1,2 kg Pulver für 1 m² bei 1 mm Auftragsstärke
	Verarbeitungszeit:	4 - 5 Stunden
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> oder <i>LH</i> grundieren.	
Verarbeitung:	Kaltes, klares Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und <i>decofill außen</i> einstreuen. Kräftig umrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Spachtelmasse kann bis zu 4 Stunden verarbeitet werden. Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgearbeiten (Anstriche, Verklebungen, Bohrungen usw.) erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebender Untergründe sind unbedingt zu beachten (z.B. mit <i>OLAFIRN</i> fluatieren). Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:	Kennzeichnung: Xi - reizend. Enthält Zement. Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. GISBAU GISCODE: ZP1 – chromatarm gemäß TRGS 613	
Lagerung:	Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	135	
Gebindegrößen:	Faltschachtel	à 1 kg
	Papiertüte	à 5 kg
	Papiersack	à 25 kg