

# DICHTMASSE - BODENFUGE ACRYL

## Produkteart

Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, plasto-elastischer 1K Dichtstoff auf Acrylbasis für den Innenbereich. Zur Verfügung von Anschlüssen bei versiegelten oder unversiegelten Bodenbelägen.

## Eigenschaften

- überstreichbar
- gut schleifbar
- Holzfarbtöne
- Innenbereich
- wasserbasierend
- gleichmässige Trocknung



überstreichbar



schleifbar



spachtelbar



## Anwendung

Die Spezialdichtmasse ist plastoelastisch und kann geringe Bewegungen ausgleichen. Für Fugen und Anschlüsse im Holzbodenbereich sowie z.B. Sockelfugen, Übergänge, Türrahmen und Schwellen geeignet. Optimal für alle Holzböden wie Parkett, Vinyl, Laminat, Kork, WPC, PVC, Linoleum und ähnliche. Für überbreite Fugen Coltogum® Hinterfüllmaterial verwenden, um eine 3-Punkt-Haftung zu vermeiden. Nach 18 - 24 Stunden bereits schleifbar und nach 2-3 Tagen vollständig belastbar und mit handelsüblichen Parkettsiegellacken überstreichbar. Nicht für Dehnungsfugen bei sehr grossflächigen Böden, Natursteine und permanenter Wasserbelastung verwenden. Für diese Anwendungen sind andere Produkte im Coltogumsortiment geeignet.

## Technische Daten

Attribute	Bodenfuge	Norm
Chemische Basis	Acryl	Neutral
Hautbildungszeit	10 Minuten	23°C/50%RLF
Durchhärtung	3 mm/24h	23°C/50%RLF
Shore-A-Härte	10	DIN ISO 7619-1
Schwund	0.24	EN ISO 10563
Dichte	1.58 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 1183-1
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C	Alle Komponenten
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +80 °C	Nach Aushärtung
Lagerfähigkeit	24 Monate	Kühl und trocken

## Prüfungen

## Prüfungen

## Resultat



## Verarbeitung

Nur auf saubere, fettfreie, trockene und tragfähige Oberfläche applizieren. Bestehende Fuge und lose Teile sind vorgängig restlos zu entfernen. Anschlussstellen ggf. mit rückstandsfreiem Klebeband zum Schutz vor Verunreinigungen und zur Dimensionierung der Fuge abkleben. Hinterfüllmaterial einbringen und ggf. in der tiefe richtig Dimensionieren (Siehe unter Verbrauch). Bei Kartuschen die Kappe vorne am Gewinde gerade abschneiden, Spritzdüse aufschrauben und auf Fugenbreite zuschneiden. Den Dichtstoff satt und blasenfrei einbringen. Die Fuge mit klarem Wasser und Glättspachtel abziehen.

Um beim Füllen von Löchern und Rissen perfekte Ergebnisse zu erzielen, die Löcher und Risse zunächst sauber ausblasen, danach mit dem Dichtstoff fest vorfüllen und durchtrocknen lassen. Dann eine weitere Schicht / Deckschicht auftragen und mit trockenem Finger oder Schwamm abreiben, um eine nahtlose Struktur zu erreichen. Zum Ausfüllen von Rissen müssen diese auf min. 5 mm Breite geöffnet werden. Danach Coltogum® Acryl fest einspritzen und mit wasserfeuchtem Spachtel abglätten. Vor dem Überstreichen oder Schleifen muss der Dichtstoff unbedingt durchgetrocknet sein.

Bei Beschichtungs- und Farbsystemen aber auch Kunststoffen, sind aufgrund der verschiedensten Qualitäten Vorversuche anzustellen. Kunststoffe und Metalle können zur Verbesserung der Haftung vorab angeschliffen, gereinigt und grundiert werden. Stark saugende Untergründe sollten ebenfalls vorgrundiert werden. Grundierungen werden mit der Dichtmasse und Wasser im Verhältnis 1:1 höchstens 1:2 (Acryl:Wasser) hergestellt. Nach kurzer Trocknungszeit kann die Fuge wie gewohnt ausgebracht werden. Die Dichtmasse ist nach der Verarbeitung mind. 12 Stunden vor Wassereinwirkung (Regen, Dampf, Nebel usw.) zu schützen.

Als Glättmittel darf nur sauberes Wasser zum Einsatz kommen um Verfärbungen oder Nebenreaktionen auszuschliessen. Die Dichtmasse ist nach der Verarbeitung mind. 12 Stunden vor Wassereinwirkung (Regen, Dampf, Nebel usw.) zu schützen.

Dreipunktehaftungen sind mit speziellen Fugenfüllprofilen oder Folien zu verhindern. Jegliche Rückstände sind nach der Applikation sofort zu entfernen. Die Verarbeitungstemperaturen (Dichtstoff, Bauteile, Umgebung) sowie das Ablaufdatum sind zwingend einzuhalten, um die Funktion des Produkts zu gewährleisten. Kontakt zu Stoffen mit migrationsfähigen Weichmachern wie Bitumen, Neopren, EPDM und wachshaltigen Produkten verhindern.

Temperaturen unter 23°C und Luftfeuchtigkeit unter 50%RLF verzögern den Trocknungsprozess.

Tipps zur perfekten Fuge, Hafttabelle, Beständigkeit uvm. unter: [www.coltogum.ch](http://www.coltogum.ch)

**Verbrauch**

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Fuge.  
Berechnungsformel quadratische Fuge:  
Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ml pro Laufmeter + ca. 10% Materialverlust.  
Beispiel: Fuge 10 mm breit / 10 mm tief und 3 m lang =  $10 \times 10 \times 3 + 10\% = 330$  ml  
Bei Dreiecksfugen wird das Ergebnis oben durch zwei geteilt.  
Nach SIA 274 sind Fugen nach der zu erwartenden Beanspruchung zu dimensionieren.  
Fugenbreite (10 bis 35mm) zu Fugentiefe 2:1 mind. 8 mm tief.

---

**Lagerung**

Originalverpackt kühl und trocken gelagert = siehe Aufdruck (Ablaufdatum)  
Angebrochene Gebinde zeitnah verbrauchen.

---

**Sortiment**

Kartuschen à 310 ml sind in Esche, Ahorn, Buche ungedämpft, Buche gedämpft, Eiche, Kirschbaum, Dunkelbraun und Lichtgrau einzeln oder zu 12 Stück pro Karton erhältlich.

---

**Empfohlene Hilfsmittel**

Von Coltogum<sup>®</sup>: Glättspachtel, Fugenfüllprofil, Auspresspistole z.B. Stabil  
Weiteres: rückstandsfreies Abdeckband, Cutter, Reinigungsutensilien

---

**Sicherheit**

Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, auf [www.coltogum.ch](http://www.coltogum.ch)

---

**Haftungsausschluss:**

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor seiner Anwendung hat der Verarbeiter das Produkt auf dessen Eignung für die beabsichtigte Anwendung hin zu prüfen. Der Verarbeiter ist für die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sowie der lokal geltenden Vorschriften verantwortlich. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten. Gütig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.