

decotric Korkkleber

Anwendungsbereich:

Zur Verklebung von Kork-Wandplatten, Bahnware sowie Korkuntertapeten. Nicht geeignet für Bodenkork.

Eigenschaften:

- hohe Anfangshaftung
- korrigierbar
- lösungsmittelfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive
 Dichte: ca. 1,66 g/cm³
 pH-Wert: 9 - 10

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, saugfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlechthaltende Anstriche und Tapeten entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Korkbeläge ca. drei Tage im Raum klimatisieren. Den Kleber mit einem Zahnspachtel (Zahnung B2) in Bahnbreite auf den Untergrund auftragen; dabei nur so viel Fläche mit Kleber versehen, wie innerhalb von 15 Minuten mit Kork belegt werden kann. Die Korkbeläge in das nasse Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Eine Korrektur ist noch kurze Zeit möglich.

Verbrauch:

Ca. 700 g/m² - je nach Auftragsstärke und Untergrund

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Korkhersteller sind zu beachten. Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
001301001	4007955013013	1 kg
001302001	4007955013020	4 kg
001303001	4007955013037	8 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.